



1. Opis produktu

KEIM Athenit-coloranti są farbami barwiącymi, na bazie czystego wapna dołowanego min. 3 lata i klasycznie białej, greckiej mączki marmurowej, bez dodatku spoiw syntetycznych.

2. Zastosowanie

KEIM Athenit-coloranti służą do barwienia produktów systemu KEIM Athenit i mogą być stosowane na powierzchniach nieobciążonych mechanicznie; również do małopowierzchniowych malowideł wykonywanych na KEIM Athenit-fino lub KEIM Athenit-lisco.

3. Właściwości produktu

- Nie zawiera spoiw syntetycznych
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Nie zawiera żywic roślinnych
- Brak tendencji do zażółceń
- Niski skurcz
- Niepalny
- Światłoodporny
- B. wysoka paroprzepuszczalność
- Przyjazny dla środowiska

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: 1,41 do 1,55 g/cm³
w zależności od koloru
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d < 0,02m$

Skład

Woda, wodorotlenek wapnia, węglany wapnia, oryginalne barwniki wapienne, naturalne węglowodany, celuloza.

Kolory

- A 10: żółć niklowo – tytanowa
- A 20: żółć oksydowa
- A 30: oranż oksydowy
- A 40: czerwień oksydowa
- A 50: umbra zielona
- A 60: zieleń kobaltowa

- A 70: turkus
- A 80: błękit
- A 90: czerń oksydowa

4. Stosowanie (aplikacja)

Maksymalne ilości dodatków:

- do KEIM Athenit-lucente max. 50%
- do KEIM Athenit-forte max. 50%
- do KEIM Athenit-lisco max. 10%
- do KEIM Athenit-fino max. 10%

Wskazówka

W zależności od podłoża i stopnia wilgotności pomieszczenia na fragmentach powierzchni KEIM Athenit mogą tworzyć się lekko błyszczące warstwy martwicy wapiennej. Jest to cecha charakterystyczna oryginalnych farb wapiennych.

W połączeniu z KEIM Athenit-lucente lub KEIM Athenit-forte kolor ostatecznej farby zależy od chłonności podłoża i/lub ilości naniesionych warstw. Aby ustalić dokładny odcień, należy wykonać malowania próbne.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 1 kg i 6 kg.

6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich ok. 12 miesięcy.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

- Xi produkt drażniący
- R 38: działa drażniąco na skórę
- R 41: ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
- S 2: chronić przed dziećmi
- S 24/25: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- S 26: zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- S 36/37/39: nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy



8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, drewno itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast słuukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

