

KEIM Brillantputz-Rillenputz

Dekoracyjny tynk „kornik”



1. Opis produktu

KEIM Brillantputz-Rillenputz jest wysokowartościowym, mineralnym, lekkim tynkiem cienkowarstwowym na bazie mineralnych spoiw i wypełniaczy.

2. Zastosowanie

Warstwa wierzchnia w systemach dociepleń. Ponadto jako uniwersalny tynk kryjący, do wszystkich podłoży mineralnych, które są możliwie równe i niezbyt chropowate.

3. Właściwości produktu

- Wodochłonność: $w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d \leq 0,1 \text{ m}$
- Uziarnienie: 2 mm i 3 mm
- Kolory: naturalnie biały i wg palety KEIM Exclusiv

W systemach dociepleń kolory o współczynniku odbicia rozproszonego HBW ≥ 30 .

4. Stosowanie (aplikacja)

Prace wstępne dot. podłoża

Podłoże powinno być równe, suche, wytrzymałe, czyste i niezbyt chłonne.

Bez gruntowania na podłożach:

- KEIM Pulverkleber-90
- KEIM Armiermasse-100,
- KEIM Universalputz.

Gruntowanie KEIM Putzgrund na podłożach:

- mineralne tynki PII i PIII zgodnie z normą DIN 18550,
- tynki gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.

Stosowanie

Ilość wody ok. 5 l na 1 worek (25 kg). Wodę dodawać aż do uzyskania kremowej konsystencji, jednak maks. 7,5 l na 1 worek.

Odpowiednią ilość wody wlać do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypać KEIM Brillantputz-Rillenputz i rozmieszać za pomocą elektrycznego

mieszadła śrubowego na niezbyt szybkich obrotach aż do uzyskania jednolitej masy. Po kilku minutach przerwy ponownie krótko wymieszać.

Rozrobiony KEIM Brillantputz-Rillenputz nakładać za pomocą metalowej pacy nierdzewnej i przetrzeć na grubość ziarna. Następnie rozcierać za pomocą pacy z tworzywa sztucznego.

Aby uniknąć przebarwień nakładać całopowierzchniowo - metodą 'mokre na mokre'. Na jednej powierzchni stosować tynk wyłącznie o tym samym numerze produkcyjnym (Charge).

Aplikacja mechaniczna

KEIM Brillantputz-Rillenputz można również rozmieszać betoniarką o pracy ciągłej. Ilość wody należy w tym przypadku dostosować do żądanej konsystencji. Przed nałożeniem ręcznym tynk należy rozmieszać za pomocą elektrycznego mieszadła śrubowego aż do uzyskania optymalnej konsystencji. Do nakładania mechanicznego tynku rozmieszanego w betoniarce odpowiednie są pompy do zaprawy o zmiennej wydajności. Nałożony tynk należy przetrzeć na grubość ziarna i natychmiast rozcierać za pomocą pacy z tworzywa sztucznego lub metalu.

Warunki/temperatura nanoszenia

Od $+5^\circ\text{C}$ temperatury powietrza i podłoża podczas nakładania i schnięcia. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagranych przez słońce podłożach. Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić odpowiednio przed wiatrem i deszczem.

Zużycie

2mm - ok. $2,5 \text{ kg/m}^2$
3mm - ok. $3,0 \text{ kg/m}^2$

Uwaga

W przypadku tynków mineralnych w zależności od warunków atmosferycznych mogą wystąpić lekkie różnice i nieregularności w odcieniu, które nie są podstawą do zakwestionowania jakości. Z powodów optycznych należy, dlatego przewidzieć nałożenie warstwy farby egalizacyjnej. Aby zminimalizować różnice w odcieniu należy, w miarę możliwości, zamówić ilość odpowiednią na cały obiekt, która w razie potrzeby będzie dostarczana partiami.



Pokrywanie powłokami malarskimi

Przed nałożeniem powłoki należy stosować przerwę minimum 5 dni. W przypadku tynków kolorowych wystarczy nałożenie warstwy farby egalizacyjnej. KEIM Brillantputz-Rillenputz w kolorze białym można także pokryć podwójną warstwą barwną KEIM Soldalit, Granital lub Porosil.

5. Opakowania

Worki o zawartości 25 kg.

6. Składowanie

W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Xi	produkt drażniący
R 38:	Działa drażniąco na skórę
R 41:	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
S 2:	Chronić przed dziećmi
S 22:	Nie wdychać pyłu
S 24/25:	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26:	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 37/39:	Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S 46:	W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01

Produkt zmieszany z wodą i pozostawiony do stwardnienia można usunąć jako gruz budowlany.

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania, w szczególności szkło, ceramikę, kamień naturalny i inne należy odpowiednio chronić. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Zawiera śladowe ilości chromianu według TRGS 613.

Kod produktu: ZP 1

Podane wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności sprzedawcy i wykonawcy nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

