



## 1. Opis produktu

KEIM Fixativ jest spoiwem, środkiem rozcieńczającym i utrwalającym z czystego, płynnego krzemianu potasowego, do farb mineralnych firmy KEIM.

## 2. Zastosowanie

KEIM Fixativ służy jako spoiwo i środek rozcieńczający czystych silikatowych, dwuskładnikowych systemów farb KEIM Purkristalat i farb dekoracyjnych KEIM Dekorfarben (Technika B). KEIM Fixativ można stosować także jako rozcieńczalnik do systemu KEIM Granital i KEIM Quarzil.

Preparatem KEIM Fixativ można regulować względnie redukować chłonność silnie chłonnych podłoży mineralnych lub utrwalać i wzmocnić podłoża piaszczące się.

## 3. Właściwości produktu

Skrzemionkowany KEIM Fixativ nie jest rozpuszczalny w podłożu, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalność, duża stabilność w każdych warunkach atmosferycznych, jest absolutnie niepalny. KEIM Fixativ nie zawiera dodatków organicznych.

- nierozpuszczalny w podłożu w postaci skrzemionkowanej
- ekstremalnie stabilny w każdych warunkach atmosferycznych
- nie jest błonotwórczy
- ekstremalna paroprzepuszczalność
- posiada wysoką siłę wiążącą
- niepalny
- odporny na działanie promieni UV
- odporny na grzyby i pleśń
- odporny na działanie spalin przemysłowych
- odporny na działanie rozpuszczalników
- przyjazny dla środowiska

### Dane techniczne

- Ciężar właściwy: ok. 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- Wartość pH: ok. 11,3

### Kolor

Żółty, klarowny

## 4. Stosowanie (aplikacja)

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zafuszczeń.

### Stosowanie

Do wstępnego gruntowania podłoży silnie chłonnych i/lub piaszczących:

KEIM Fixativ, rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2, nanosić szczotką.

Do rozmieszania farb KEIM Purkristalat lub KEIM Dekorfarben:

5 kg farby w proszku rozpuścić w 4 l KEIM Fixativ.

Jako rozcieńczalnik do farby Purkristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital lub KEIM Quarzil:

Patrz odpowiednia karta techniczna.

### Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża > + 5°C.

### Czas schnięcia

Między gruntowaniem wstępnym a powłoką gruntującą, a także między powłokami zachować odstęp min. 12 godzin.

### Zużycie

Do gruntowania wstępnego na gładkim podłożu: ok. 0,1 l/m<sup>2</sup> KEIM Fixativ (i ok. 0,1 l/m<sup>2</sup> wody).

Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od chłonności i struktury podłoża. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

### Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

## 5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 4 l i 24 l.



## 6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

## 7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

## 8. Oznaczenia transportowe

Brak

## 9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99  
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

## 10. Zalecenia BHP

KEIM Fixativ jest alkaliczny.  
Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, drewno itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast splukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 02

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

