



1. Opis produktu

KEIM Stucco-Fondo jest gotową do użycia podkładową masą szpachlową na bazie wapna, wzbogaconą o wysokowartościowe, naturalne mączki marmurkowe. KEIM Stucco-Fondo jest jednym z produktów systemu KEIM Stucco-System.

Komponenty KEIM Stucco-System:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Puntinato
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

2. Zastosowanie

KEIM Stucco-Fondo, w ramach systemu KEIM Stucco, służy jako podkładowa masa szpachlowa na podłoża mieszane, o różnym stopniu chłonności lub bardzo gładkie. Szpachlowanie KEIM Stucco-Fondo stwarza idealne warunki dla nałożenia następnych warstw szpachlowań dekoracyjnych.

System KEIM Stucco służy do dekoracyjnego kształtowania powierzchni wewnętrznych za pomocą klasycznej techniki, porównywalnej do Stucco-Lustro. Dzięki produktom systemu KEIM Stucco możliwe jest uzyskanie wyjątkowo szlachetnych efektów.

3. Właściwości produktu

- Drobnziarnisty
- Ciągliwa konsystencja przy nanoszeniu
- Przyjazny dla środowiska
- Wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na pleśń dzięki naturalnej alkaliczności
- Niepalny

Dane techniczne

- Udział części organicznych: < 5%
- Ciężar właściwy: ok. 1,51 g/cm³

Kolor

Biały

4. Stosowanie (aplikacja)

Do nakładania produktów systemu KEIM Stucco należy stosować nierdzewne płaskie szpachelki lub

pace ze stali szlachetnej. Szczególnie zaleca się stosowanie kielni STORCH Stucco-Kellen.

Przygotowanie podłoża

Produkty systemu KEIM Stucco nadają się do nakładania na wszelkie podłoża wewnętrzne, jednak nie mogą to być stare, zmydlające się powłoki, farby klejowe, tapety, drewno, płytki i powierzchnie lakierowane.

Podłoże musi być równe, wytrzymałe, suche i czyste.

Temperatura podłoża i powietrza podczas nakładania i schnięcia powyżej +5°C.

Podłoża silnie chłonne lub piaszczące należy zagruntować przy użyciu KEIM Spezial-Fixativ lub KEIM Soldalit-Fixativ.

W przypadku podłoża mieszanych, o różnym stopniu chłonności lub bardzo gładkich zaleca się nanoszenie wstępnej warstwy KEIM Stucco-Primo i całopowierzchniowe szpachlowanie KEIM Stucco-Fondo (ok. 800 - 1000 g/m²), bez wygładzania. Przerwa między nałożeniem warstwy wstępnej KEIM Stucco-Primo a szpachlowaniem KEIM Stucco-Fondo wynosi 12 h.

Uwaga: KEIM Stucco-Fondo nie jest odpowiedni do uzupełniania ubytków.

W przypadku ewentualnych prześwitów należy nałożyć izolację pośrednią KEIM Blockweiss (całopowierzchniowo). Niniejszy proces należy w tych przypadkach powtórzyć po 24 h.

Nanoszenie szpachlowań dekoracyjnych

Po wyschnięciu przygotowanego podłoża następują zasadniczo trzy szpachlowania dekoracyjne preparatem KEIM Stucco-Classico lub KEIM Stucco-Puntinato.

Zużycie

Na gładkich podłożach zużycie wynosi ok. 800 - 1000 g/m² produktu KEIM Stucco-Fondo.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą bezpośrednio po użyciu.



5. Opakowania

KEIM Stucco-Fondo:

Pojemniki o pojemności 6 kg i 24 kg.

6. Składowanie

24 miesiące, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, szczelnie zamknięte. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

- Xi Produkt drażniący
R 38: Działa drażniąco na skórę
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
S 2: Chronić przed dziećmi
S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę itd.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast słucać wodą i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

